

Agente de Curado para Concreto

PELÍCURA® PAR 156

PELÍCURA® PAR156 es un agente de curado a base de emulsión de parafina para curar el concreto evitando la evaporación rápida del agua. Se puede aplicar en pisos externos y internos.

PELÍCURA® PAR156 cumple con la norma ASTM C309.

SEGMENTOS DE USO

- Pavimento de la carretera;
- Pista de hormigón del aeropuerto;
- Pisos Industriales;
- Loas;
- Canales, etc.

APLICACIÓN

PELÍCURA® PAR 156 debe aplicarse con un spray sobre el concreto fresco una vez que el proceso de hormigonado haya terminado e inmediatamente después de que desaparezca el agua de exudación o cuando el concreto adquiera una apariencia mate. En pisos pulidos, aplique después de terminar, usando un rociador o rodillo de pintura. Después de la aplicación formará una película uniforme.

NO DILUYA EL PRODUCTO, LISTO PARA USAR.

Agite el producto en el envase antes de aplicar.

ELIMINACIÓN: La eliminación de **PELÍCURA® PAR 156** debe realizarse antes de recibir cualquier tipo de recubrimiento, pintura, mortero o densificadores químicos.

La eliminación de la película se puede hacer con el producto **Remocon Super**. (consultar departamento técnico)

Afuera, protéjalo de la lluvia durante al menos 3 horas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar con agua o queroseno inmediatamente después de su uso.

BENEFICIOS

- Reduce las grietas;
- Mejora la hidratación del cemento;
- Evita pérdidas de resistencia del hormigón;
- Reduce el costo operativo del curado en húmedo.

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Ocupación	Agente de curado
Base química	Emulsión de parafina
Aparencia	Líquido blanco lechoso
Densidad	0,98 Kg/L
PH	8,0 ± 1,0
Tiempo de secado	30 à 40 minutos (a 21°C)
Temperatura de aplicación	Entre 0°C e 35°C
Embalaje	Balde de 19,6Kg, Bombona de 49 Kg e Tambor 196 Kg

RENDIMIENTO: 200mL / m².

El consumo puede variar según la textura, la porosidad, el viento y el calor.

CERTIFICADO

El producto **PELÍCURA® PAR 156** cumple con el estándar ASTM C309, de acuerdo con el certificado ABCP No. 129.258 (Asociación Brasileña de Cemento Portland).

La información técnica se basa en pruebas de laboratorio. Las condiciones reales de aplicación y las mediciones de valor pueden variar debido a condiciones más allá de nuestro control.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. Se debe evitar el contacto directo con la piel (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

ALMACENAMIENTO

PELÍCURA® PAR 156 debe almacenarse en un lugar seco y ventilado a una temperatura de 0°C a 35°C, en el embalaje original.

VALID: 8 meses