

Agente de Cura para Concreto

PELÍCURA® PAR 156

PRODUTO

PELÍCURA® PAR156 é um agente de cura base de emulsão de parafina para curar concreto evitando evaporação rápida da água. Pode ser aplicado em pisos externos e internos.

PELÍCURA® PAR156 atende a norma ASTM C309.

SEGMENTOS DE USO

- Pavimento rodoviário;
- Pista de concreto de aeroportos;
- Pisos industriais;
- Lajes;
- Canais, etc.

APLICAÇÃO

PELÍCURA® PAR 156 deve ser aplicado com pulverizador sobre o concreto fresco uma vez finalizando o processo de concretagem e imediatamente após desaparecimento da água de exsudação ou quando o concreto adquirir aparência fosca.

Em pisos polidos, aplicar após o acabamento, podendo utilizar pulverizador ou rolo de pintura.

Após a aplicação formará um filme uniforme.

NÃO DILUIR O PRODUTO, PRONTO USO.

Agitar o produto sobre a embalagem antes de aplicar.

REMOÇÃO: a remoção de **PELÍCURA® PAR 156** deve ser feita antes de receber qualquer tipo de revestimento, pintura, argamassa ou densificadores químicos.

A remoção do filme pode ser feita utilizando o produto **Remocon Super**. (consultar dep. técnico)

Em áreas externas proteger da chuva por mínimo 3 horas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar com água ou querosene imediatamente após o uso.

BENEFÍCIOS

- Reduz fissuramento;
- Melhora a hidratação do cimento;
- Evita perdas de resistência do concreto;
- Reduz custo operacional da cura úmida.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO PROPRIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Função	Agente de cura
Base química	Emulsão de parafina
Aparência	Líquido branco leitoso
Densidade	0,98 Kg/L
PH	8,0 ± 1,0
Tempo de secagem	30 à 40 minutos (a 21°C)
Temperatura para aplicação	Entre 0°C e 35°C
Embalagem	Balde de 19,6Kg, Bombona de 49 Kg e Tambor 196 Kg

RENDIMENTO: 200mL/m².

O consumo pode variar dependendo da textura, porosidade, vento e calor.

CERTIFICADO

O produto **PELÍCURA® PAR 156** atende a norma ASTM C309, conforme certificado ABCP nº 129.258 (Associação Brasileira de Cimento Portland).

As informações técnicas são baseadas em testes de laboratórios. As condições reais de aplicação e medidas de valores podem variar devido a condições fora de nosso controle.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

PELÍCURA® PAR 156 deve ser armazenado em local seco e arejado em temperatura de 0°C a 35°C, na embalagem original.

VALIDADE

8 meses a partir da data de fabricação, na embalagem lacrada original.