

Impermeabilizante Elastomérico Acuoso

IMPERMEABILIZANTE BRANCO

PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE BRANCO es una membrana impermeable continua, formulada de resinas elastoméricas acuosa de base acrílica estirenada, libre de solventes, especialmente adecuado para la impermeabilización flexibles y resistentes.

IMPERMEABILIZANTE BRANCO, tiene una gran adherencia y protege el concreto, mampostería, madera y hierro contra la humedad.

SEGMENTOS DE USO

IMPERMEABILIZANTE BRANCO fue desarrollado para impermeabilizar a diversos sustratos como:

- Losas de concreto;
- Impermeabilización de zapatas;
- Tanque de agua, piscinas,
- Canaletas de concreto;
- Baldosas de fibro cemento;
- Macetas, jardineras y aleros;
- Concreto y mampostería en contacto con el suelo;
- Paredes y muros expuestos.
- Carpas y porches; entre otros.

APLICACIÓN

Para una buena adherencia y resultados satisfactorios las superficies deben estar limpias, reparadas, ásperas, secas y libres de arena, polvo, grasa, aceite o desmoldante. En las zonas de tráfico realizar protección mecánica en conformidad con las normas y especificaciones recomendadas. Aplicar con brocha, rodillo, cepillos, espátulas o escobilla de goma, siendo: una capa como base y cinco de cobertura y entre capas cruzadas. En la capa de base, se puede diluir el producto con un 50% de agua y esperar el secado total. Entre las capas de cobertura, utilice el producto puro y esperar 12 horas de curado entre cada capa. Antes de aplicar en las losas deben ser corregidos grietas y/o fisuras con REISCRYL®. El acabado debe tener un espesor mínimo de 6 mm y debe ser aplanado. Intervalo entre capas, 12 horas, curado total 48 horas.

Para la limpieza de las herramientas de utilizar el agua.

PRECAUCIÓN: NO APLIQUE **IMPERMEABILIZANTE BRANCO** EN TIEMPO LLUVIOSO.

VENTAJAS

- Fácil manejo y aplicación en frío;
- Aplicación continua y sin remiendos;
- Producto ecológico;
- Excelente adherencia a diversos sustratos;
- Después de la aplicación, no transmite olores;

- Por ser a base de agua, no daña el medio ambiente y se pueden aplicar en el interior.

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

| PROPIEDADES | IMPERMEABILIZANTE BRANCO |
|---|---|
| Aspecto | Masa pastosa |
| Composición Química | Elastômero Acrílico Acuoso |
| Viscosidad Brookfield (F6/V20-25°C) | 15.000 - 25.000cP |
| Contenido de Sólidos | 61,00 a 66,00% |
| pH 25°C | 6,00 - 9,00 |
| Densidad (g/cm³) | 1.35 a 1.50 g/cm³ |
| Exento de solvente | Positivo |
| Residuo seco en peso | 70,5 |
| Secado total, máximo | 48 horas |
| Consumo mínimo por capa | 0,75 Kg/m² |
| Resistencia | Al agua y lluvia ácida |
| Elongación de tracción Ø 1 mm | 600% |
| Dureza Shore A | 60 |
| Absorción de agua (%) película de 1 mm sumergidas en agua durante 24 horas - 25°C | Inferior o igual al 5 % |
| Estabilidad a envejecimiento a la luz solar | Resistente a los rayos UV |
| Embalaje | Barrica de 20kg Barrica de 50kg Balde 4kg |

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben llevar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, buscar ayuda médica e informar del tipo de producto.

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado en un lugar seco, cubierto y ventilado a 25°C.

VALIDAD

9 meses en su envase original, sellado.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.