INFORMAÇÕES TÉCNICAS

REIS E REIS
Química para Construção

Impermeabilizante Contra Batidas de Chuva

REISFLEX® - IMPERMEABILIZANTE PAREDE

É um impermeabilizante acrílico branco, que tem a finalidade de eliminar infiltrações de água provocada por chuvas, podendo ser aplicado em superfícies verticais externas (Paredes). Produto tem excelente performance, pois atua como primer, correção e acabamento final.

SEGMENTO DE USO E APLICAÇÃO
- Reboco e concreto;
- Muros e paredes expostas;
- Fibrocimento;
- Sobre tinta PVA e Acrílico;
- Sobre textura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE
Para uma boa aderência e resultado satisfatório as superfícies deverão estar limpas, regularizadas, ásperas, secas e isenta de areia, poeira, graxa, óleo ou desmoldantes. Corrigir trincas com selante **REISCRYL**®.

MODO DE USAR
Deve-se aplicar de 2 a 3 demãos, em caso de pintura nova recomendamos que a primeira demão deve ser aplicada como primer diluindo em até 10% em água. Intervalado entre demãos de 6 horas.
Para aplicação com airless dilua com até 10% de água por litro e aplique com pressão entre 1400 e 1600 psi. Use bico com abertura de 0,021" e a velocidade de aplicação entre 7 e 9 m2 /min.
FERRAMENTAS: Utilizar rolo de lã pelos médios e trincha.

ATENÇÃO: NÃO APLICAR O PRODUTO EM DIAS CHUVOSOS.

Limpar as ferramentas utilizando água.

CONSUMO APROXIMADO: 250 a 300 g/m²/demão

OBS: Consumo maior sempre na primeira demão, redução na segunda e na terceira demão.

NOTA: O consumo pode variar de acordo com a textura e temperatura.

BENEFÍCIOS
- Fácil manuseio e aplicação a frio;
- Aplicação contínua, sem emendas;
- Flexível e elástica;
- Diminui o calor do ambiente;
- Acompanha o movimento da dilatação e retração;
- Corrige fissuras;
- Atóxico;
- Após a aplicação, não transmite cheiro;
- Não emite gases voláteis (VOC).

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADES	
Aspecto	Liquido espesso branco, flexível e elástico
Resistência	Resistente à água de chuva ácida.
Ph 25ºC	8 a 9,5
Secagem total, máximo	24 a 48 horas
Isenção de solvente	Positivo
Estabilidade a envelhecimento a luz solar	Resistente à raios ultravioleta
Densidade	1.35 a 1.50 g/cm³
Embalagem	- Balde 3,6 Kg - Balde 18 Kg - Barrica 50 Kg - Tambor de 200 kg

HIGIENE E SEGURANÇA
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto.

ARMAZENAMENTO
Armazenar em local seco e arejado, em temperatura inferior a 25°C, na embalagem original lacrada.

GARANTIA
A **Reis e Reis** garante a qualidade e isenção de defeitos de fabricação, desde que o produto seja corretamente aplicado, respeitando as condições desta Ficha Técnica.

VALIDADE
12 meses na embalagem original e lacrada.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda
Rua Wilton Reis Costa, 220
Eldorado Centro Industrial e Empresarial
São José dos Campos / SP CEP 12238-574
Fone/Fax: (12) 3966.9977
e-mail: vendas@reisereis.com.br
www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.

REV: 220823