

## Estuco Líquido

# STUCRET® 303

**STUCRET® 303** es un adhesivo adherente para resane de pisos cimenticios, formulado a base de resinas sintéticas, látex y aditivos. Su finalidad es corregir y rellenar pequeñas cavidades durante el pulido de la superficie del suelo.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

**STUCRET® 303** se aplica al piso cuando éste es lijado con la herramienta diamantada 100 ó 120, mezclándose con el polvo del lijado, creando un estuco para resanar los poros e irregularidades media aglutinación.

Antes de iniciar la aplicación de **STUCRET® 303** se debe humedecer la superficie para ayudar a la absorción.

Se puede aplicar vertiendo o rociando con una bomba sobre la superficie del piso.

Esparcir la mezcla del **STUCRET® 303** con el polvo usando una escoba suave o una escobilla de goma hasta que se forme un lodo y luego use la lijadora para forzar el lodo a llenar las cavidades.

Para corregir cavidades superiores a 5mm se recomienda utilizar **STUCRET® 303** con mortero **REPAROX® PI**. Si se opta por utilizar **STUCRET® 303 + REPAROX® PI** se debe lavar bien la superficie para eliminar completamente el polvo.

Aplicar **STUCRET® + REPAROX® PI** ya mezclado, utilizando llana de acero o haragán de goma sobre toda la superficie. Después del aplicar el estuco se debe esperar de 24 a 72 horas para retirarlo con equipo adecuado utilizando una herramienta diamantada resinada 50 a 100.

El proceso descrito es una guía para profesionales y puede adaptarse siempre que se obtenga el mismo resultado.

### SEGMENTO DE USO

- Resane de pisos cimenticios;
- Hormigón, granitina, korodur y otros;
- Recuperación y reparaciones en general.

### BENEFICIOS

- \* Facilidad de uso durante el proceso;
- \* Excelente adherencia entre materiales;
- \* Resane de cavidades de 4 a 5 mm;
- \* Endurecimiento sin contracción.

### LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN

No debe aplicarse en ambientes inferiores a 10°C ni superiores a 35°C.

### CARACTERÍSTICAS y PROPIEDADES

Composición química	Dispersión acuosa de látex
Apariencia	Líquido blanco lechoso
Densidad	1,02 g/cm <sup>3</sup>
pH	7 a 8
Rendimiento	250 a 300g/m <sup>2</sup>
Embalaje	Cuñete 20Lts – 50Lts y 200 Lts

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo de producto.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar seco y ventilado a temperatura inferior a 30°C, en el embalaje original cerrado.

### VALIDAD

12 meses desde la fecha de fabricación.