

Estuque Líquido

STUCRET® 303

STUCRET® 303 é um adesivo de ligação para estucamento de pisos cimentícios, formulado com resinas sintéticas, látex e aditivos. Tem a finalidade de corrigir e preencher pequenas cavidades durante o polimento da superfície do piso.

APLICAÇÃO

STUCRET® 303 é aplicado sobre o piso no momento que se faz o lixamento entre as lixas metálicas 100 ou 120, envolvendo o pó do lixamento com o produto, formando uma lama e ao mesmo tempo tampando os poros e cavidades por meio de aglutinação.

Antes de iniciar a aplicação com **STUCRET® 303** deve umedecer a superfície para ajudar na absorção. Sua aplicação pode ser feita por derramamento ou utilização de bomba costal borrifando sobre a superfície do piso.

Espalhe **STUCRET® 303** + pó do processo utilizando uma vassoura macia ou rodo até que se forme uma lama e na sequência passe a lixadeira para forçar a lama preencher sobre as cavidades.

Para correção de cavidades acima de 5mm, é recomendado que utilize **STUCRET® 303** com argamassa **REPAROX® PI**. Se optar pela utilização **STUCRET® 303 + REPAROX® PI**, a superfície deverá ser bem lavada para remoção total de poeira.

Aplica-se **STUCRET® + REPAROX® PI** já amolentado, utilizando desempenadeira ou rodo por toda superfície. Após estucamento, deve-se aguardar 24 a 72 horas para remoção do estuque com equipamento apropriado utilizando lixa resinada 50 a 100.

O processo descrito é um direcionamento para os profissionais, podendo ser adaptado desde que se obtenha o mesmo resultado.

SEGMENTO DE USO

- Estucamento de pisos cimentícios;
- Concreto, granilite, korodur e outros;
- Recuperação e reparos em geral.

VANTAGENS

- * Facilidade na utilização durante processo;
- * Ótima adesão entre os materiais;
- * Tamponamento de 4 a 5mm das cavidades;
- * Endurecimento sem retração.

LIMITAÇÕES DE APLICAÇÃO

Não deve ser aplicado em ambientes a baixo de 10°C ou acima de 35°C

CARACTERÍSTICAS e PROPRIEDADES

Composição Química	Dispersão Aquosa de látex
Aparência	Líquido branco leitoso
Densidade	1,02 g/cm ³
pH	7 a 8
Rendimento	250 a 300g/m ²
Embalagem	Bombona 20L - 50L e Tambor 200 L

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e arejado em temperatura inferior a 30°C, na embalagem original lacrada.

VALIDADE: 12 meses da data de fabricação.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE RODAPÉ.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: (12) 3966.9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.