



Aditivo plastificante incorporador de aire

REISFLOW

PRODUCTO

Aditivo líquido plastificante incorporador de aire libre de cloruro, elaborado a partir de resina sintética para ser adicionado en mortero de asentamiento y reboque, proporcionando excelente trabajabilidad convirtiendo los materiales más compactos. **REISFLOW** mejora la reología y la homogeneidad de lo mortero, reduciendo la segregación, exudación, eflorescencia, volviéndola más leves y más fáciles de ser acabada.

SEGMENTOS DE USO (PISOS)

- Argamasa de asentamiento y reboque;
- Revestimiento interno y externo.

VENTAJAS

- Mejora la adherencia del substrato.
- Superficie sin fisuras.
- No descascara.
- Mejora la trabajabilidad;
- Reducción de agua de mezcla.
- Puede eliminar el uso de cal.
- Reducción de exudación.

UTILIZACIÓN

Utilizar en una mezcladora:

- 1- Adicione el aditivo **REISFLOW** al agua de mezcla y mezcle bien.
- 2- Vierta la mitad de esta agua en la hormigonera vacía.
- 3- Agregar el cemento y la arena media lavada.
- 4- Adicione el resto del agua gradualmente hasta obtener la consistencia deseada.
- 5- Mezcle durante aproximadamente 3 minutos, hasta obtener un mortero homogéneo.

USO MANUAL:

- 1- Coloque el cemento y la arena media lavada en el recipiente de mezcla.
- 2- Mezcle bien los materiales secos hasta obtener una mezcla homogénea.
- 3- En un recipiente aparte, mezcle la cantidad total indicada de **REISFLOW** con agua.
- 4- Adicione gradualmente esta solución a la mezcla seca, revolviendo continuamente.
- 5- Continúe mezclando hasta que todos los componentes estén bien incorporados.
- 6- Finalice la mezcla cuando el mortero tenga una consistencia ligera, pastosa y homogénea.

Dosificación sugerida:

→ Se recomienda usar arena de grano medio, lavada y secada.

- Mortero de colocación: 1:8 (cemento:arena)
- Mortero de revestimiento: 1:6 (cemento:arena)

NOTA: La cantidad de agua de mezcla depende de la consistencia deseada del mortero y queda a criterio del profesional.

→ No se recomienda el uso de arena fina ni gruesa.

CONSUMO

REISFLOW	CIMENTO
100mL	50Kg
Mortero de asentamiento y reboque	

Nota: Las dosis elevadas pueden reducir la resistencia mecánica del mortero.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	RESULTADO
Aspecto	Líquido
Color	Castaño rojizo
Base química	Resina sintética
Densidad	1,02 a 1,1 g/ml
pH	9,5 a 11,0

PRESENTACIÓN

Frasco 1 litro – Balde 3,6 litros – Balde 18 litros y tambor de 200 litros.

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Utilizar gafas y guantes de PVC.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Mantener los recipientes cerrados y fuera del alcance de niños, animales y fuentes de calor. Mantener el ambiente ventilado durante la aplicación y el secado. En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar la región afectada con abundante agua. En caso de ingestión, no provocar vómito, recurrir a un médico inmediatamente e informar el tipo de producto.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar seco y ventilado, en paquetes sellados.

VALIDAD

12 meses a partir de la fecha de fabricación en embalaje original sellado.