

Aditivo para Concreto

RR PLASTCRET®

PRODUTO

Aditivo líquido plastificante isento de cloreto, elaborado a partir de resina sintética para ser adicionado em concreto, proporcionando ótima trabalhabilidade tornando os materiais mais coesos.

RR Plastcret® melhora as propriedades físicas e químicas do concreto tornando-o mais leve e fácil de ser acabado reduzindo a segregação, exsudação e eflorescência.

SEGMENTOS DE USO

• Blocos - Telhas - Bloquetes - Tubos e artefatos de cimento em geral.

VANTAGENS

- Concreto mais compactado e com superfície lisa;
- Aumento de resistência inicial e final;
- Superfície sem fissuras;
- Facilidade na desfôrma;
- Melhor trabalhabilidade;
- Redução de consumo de cimento;
- Aspecto e acabamento perfeitos;
- Melhora a resistência mecânica do concreto.

APLICAÇÃO

Para se obter melhores resultados, recomendamos adicionar esse aditivo à água de amassamento e misturar pelo menos 2 minutos utilizando uma betoneira, respeitando sempre sua dosagem. (Vide CONSUMO).

Recomenda-se utilizar areia grossa, média ou fina lavada.

CONSUMO

Para concreto: 100 ml de **RR Plastcret®** para cada saco de 50 Kg de cimento.

Outras dosagens: de 0,02 a 0,20 % litro por 100 Kg de cimento. Recomendamos também que testes preliminares sejam executados antes da utilização em grande escala.

CARACTERÍSTICAS

| FUNÇÃO PRINCIPAL | PLASTIFICANTE |
|------------------|------------------|
| Base Química | Resina sintética |
| Aspecto | Líquido viscoso |
| Cor | Castanho |
| Densidade | 1,02 a 1,10 g/ml |
| pH | 9,5 a 11,0 |
| Teor de sólidos | 13 a 17% |

EMBALAGEM

Bombona de 5 litros – balde 20 litros - bombona de 50 litros e tambor de 200 litros.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

RR Plastcret® deve ser armazenado em local seco e arejado em embalagem lacrada.

VALIDADE

12 meses

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: (12) 3966.9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.