

Imprimante Epóxico libre de Solventes

RR 1971 P®

PRODUCTO

RR 1971 P® es un imprimante epóxico para promover la adhesión entre concreto y morteros epóxicos, pisos y revestimientos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación: Por tratarse de un sistema de dos componentes se debe mezclar el componente **A** con el componente **B** usando un mezclador mecánico para su preparación.

Nunca use altas rotaciones.

El sustrato de concreto debe estar completamente seco y curado.

Remover polvo, grasas, aceites y otros productos que posean características de desmoldante.

Aplicación: Aplicar con brocha, rodillo o cepillo en una sola capa.

Los materiales de acabado se deben aplicar al RR 1971 P®, cuando éste se encuentre en la etapa pegajosa (excepto para los materiales elásticos, que se debe aplicar cuando el RR 1971 P® ya este curado).

Limpiar las herramientas de trabajo con solventes tales como: alcohol etílico o acetona.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. Contacto directo con la piel debe ser evitado (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región afectada con abundante agua, recurrir a un médico y informar el tipo de producto. Mantenga fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO


RR 1971 P® se debe almacenar en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, en los empaques originales.

VALIDAD


9 meses

SISTEMAS

BLINDAJE DE JUNTAS



PINTURA EPÓXICA EN PISO



CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO

PROPIEDAD	Parte A	Parte B	Mistura
Color	Amarillo	Castaño	Caramelo
Relación de Mezcla	90	10	90:10
Seco al tacto a 25°C			2 horas
Tiempo de Curado a 25°C (capa 75 micron)			7 horas
Tiempo de uso a 25°C (100gr)			40 minutos
Empaque	Kit 3,2 Litros (A+B)		

PROPIEDADES FISICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADO
Peso Específico	1~15 g/m ³
Rendimiento Teórico	0,130 kg/m ²

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial
São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.