

Primer Epóxico Sem Solventes

RR 1971 P®

PRODUTO

RR 1971 P® é uma primer epoxídico para promoção de adesão entre o concreto e argamassa epoxídicas, pisos e revestimentos.

PREPARO E APLICAÇÃO

Preparo: Por se tratar de sistema bi-componente deve-se misturar o componente **A** com o componente **B** utilizando misturador mecânico para o preparo.

Nunca utilizar altas rotações. O substrato de concreto deve estar totalmente seco e curado.

Remover poeiras, gorduras, óleos, graxas e outros produtos que possuam características de desmoldantes.

Aplicação: Aplicar com trincha, rolo ou pincel em uma única demão.

Os materiais de acabamento devem ser aplicados ao **RR 1971 P®** e quando o mesmo ainda estiver no estágio pegajoso (exceção feita aos materiais elásticos que devem ser aplicados sob o **RR 1971 P®** Já curado).

Limpar as ferramentas de trabalho com solventes como: álcool etílico ou acetona.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha.

O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação).

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADE	Parte A	Parte B	Mistura
Cor	Amarelo	Castanho	Caramelo
Relação de Mistura	90	10	90:10
Secagem ao toque à 25°C			2 horas
Tempo de Cura à 25°C (camada 75 micron)			7 horas
Tempo de uso a 25°C (100gr)			40 minutos
Embalagem	Kit 3,2 Litros (A+B)		

PROPRIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADO
Peso Específico	1-15 g/m³
Rendimento Teórico	0,130 kg/m²

ARMAZENAMENTO


RR 1971 P® deve ser armazenado em local seco e arejado em temperatura inferior a 25°C.

VALIDADE


9 meses

SISTEMAS

LÁBIO POLIMÉRICO



PINTURA EPÓXI EM PISO



Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: (12) 3966.9977

e-mail: [vendas@reisereis.com.br](mailto: vendas@reisereis.com.br)

www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exige o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.